

## 医療用FRP複合容器



内容積(L)	外 径(mm)	容器長さ(mm)	容器質量(kg)	最高充填圧力 (MPa)	最高充填圧力 (MPa)	備考 外面繊維
1.1	100	234	0.9	19.6	32.7	カーボン繊維
2	100	373	1.3	19.6	32.7	カーボン繊維
2.8	114	393	1.5	19.6	32.7	カーボン繊維
2	99	376	1.2	14.7	24.5	ガラス繊維
2.8	112	411	1.6	14.7	24.5	ガラス繊維

### 特注品

お客様のご要望に合わせて容器を製作致します。詳しくはお問い合わせ下さい。

\* 本サイトに記載されている仕様は改良などにより予告無く変更することがございます。